

RAPPORTAGE IDENTIFICATIE ASBEST

BOOT Organiserend Ing.buro B.V. (2)
T.a.v. de heer J. Cromwijk
Postbus 509
3900 AM Veenendaal
NEDERLAND

Document nr. : 1964499/1/1.1

Datum rapportage : 15-07-2019
Datum analyse : 15-07-2019
Datum ontvangst : 15-07-2019

Aantal monsters : 7
Pagina : 1 van 2

Analyse methode : conform NEN 5896 (Polarisatie Microscopie) (Q)

Aangeboden door : BOOT Organiserend Ing.buro B.V. (2)
Uw referentie : P18-0373-1
Monstergegevens : Monstername componenten bronnenboek: Bronnenboek

M	Monsteromschrijving	Materiaal	Asbestsoort (m/m%)				HB
			CHR	AMO	CRO	OVE	
1	373-092; 373-092; S120902829	Mespatroon pakking Jean Muller 36A 500V	30-60	-	-	-	Nee
2	373-093; 373-093; S120902828	Mespatroon pakking Bogenschutz NH 2 TF 224A 500V	-	-	-	-	n.v.t.
3	373-094; 373-094; S120902830	Mespatroon pakking Bogenschutz NH 3 8003 630A 500V	-	-	-	-	n.v.t.
4	373-095; 373-095; S120902831	Mespatroon pakking Bogenschutz NH 1 TF 63A 500V	-	-	-	-	n.v.t.
5	373-096; 373-096; S120902832	Mespatroon pakking T 200A	30-60	-	-	-	Nee
6	373-097; 373-097; S120902833	Mespatroon houder 350A 500V	-	-	-	-	n.v.t.
7	373-098; 373-098; S120902834	Afstandhouder	15-30	-	-	-	Ja

Toelichting bij de tabel en resultaten:

Aangetroffen asbest ingedeeld in klassen: <0,1 / 0,1-2 / 2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-30 / 30-60 / >60 of - / +- / + / ++

M	=	Monsternummer	Asb.	=	Asbest	-	=	Geen asb. aangetroffen/ concentratie asb. < 0,1%
m/m%	=	Gewichtsprocenten	OVE	=	Overige soorten (Tremoliet, Actinoliet, Anthofylliet)			
CHR	=	Chrysotiel	HB	=	Hechtgebonden (volgens NEN 5896, vigerende versie)	+-	=	Spoor asb. aangetroffen
AMO	=	Amosiet	pos	=	Asbest aanwezig, echter niet in percentage uit te drukken	+	=	Asb. duidelijk aanwezig
CRO	=	Crocidoliet	n.v.t.	=	Niet van toepassing	++	=	Veel asb. aanwezig

Eurofins Sanitas Testing B.V.

M. Gümüş, Hoofd Laborant


Opmerkingen:

- Q = analyse valt onder de scope van de RVA Testen accreditatie onder nr. L568
- Bij de kwantitatieve bepaling van asbest in materiaal monsters, van de gebruikte onderzoeksmethode, is de bepalingsgrens 0,1%. Indien het gehalte aan asbest onder de bepalingsgrens ligt, wordt het monster als niet asbesthoudend beschouwd. In geval dat bij de methode met Polarisatie Licht Microscopie (PLM) van organisch gebonden materialen, vezel type materialen en kleefmonsters geen asbest wordt aangetroffen, wordt aanbevolen om analyse te verrichten met behulp van Scanning Elektronen Microscopie (SEM).
- de resultaten hebben uitsluitend betrekking op de aangeboden monsters
- dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd